

Définition


- Peinture satinée aux copolymères acryliques en dispersion aqueuse.

Destination

- INTERIEUR/EXTERIEUR
NEUF/ENTRETIEN
- Décoration des fonds usuels du bâtiment.

Propriétés

- Facile à appliquer.
- Entretien facile, lessivable.
- Séchage rapide, deux couches dans la journée.
- Résiste aux intempéries.
- Direct sur toiles de verre.



Caractéristiques générales

Aspect en pot

- Onctueux.

Aspect du feuil sec

- Satiné.

Masse volumique

Exprimé en kg/dm³

Blanc :

- 1,29 ± 0,02 (norme EUR PL 004)

Teintes

- En stock : Blanc.
- En machine à teinter : toutes teintes du nuancier Chromatic®.
- Compatible avec les colorants universels Seigneurie Pantint. (3% maximum de colorants)

Extrait sec

Blanc:

- En poids (norme EUR PL 005) : 54,6 ± 2 %.
- En volume (théorique) : 41,4 ± 2 %.

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- Sec au toucher : 1 heures.
- Redoublable : 4 à 6 heures.

Rendement

- 7 à 9 m²/kg/couche (9 à 12 m²/L/couche)

Brillant spéculaire

- 15 % sous 60° d'angle.

Conditionnement

- 4 et 25 kg.
- Se renseigner de la disponibilité des conditionnements auprès de votre commercial ou revendeur.

Conservation

- 12 mois en emballage d'origine non entamé et fermé. Conserver à l'abri des fortes températures.
- Conserver à l'abri du gel et des fortes températures.

Processus

	INTERIEUR		EXTERIEUR	
	Mortier de ciment et dérivés Plâtre et dérivés	Menuiseries intérieures	Mortier de ciment et dérivés	
			Supports sains et anciens fonds peints adhérents	Supports légèrement pulvérulents
IMPRESSION	Selon le support PANTIPRIM ou PANTIMAT	Selon le support PANTIPRIM, PRIMWOOD, ANTIROUILLE SR ou AQUAVIGOR 696	PANTIPRIM	
FINITION	2 couches de SOYTEX			

Supports et fonds, préparation

Supports

- Conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Intérieur : Plâtre, ciment et dérivés, menuiseries recouverts ou non d'anciennes peintures en bon état.
- Extérieur : Ciment et dérivés recouverts ou non d'anciennes peintures en bon état.
- Une reconnaissance préalable est nécessaire pour déterminer la nature des préparations et la couche d'impression éventuelle.
- Les supports doivent être propres, secs et sains.

Travaux préparatoires

- Conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Nettoyage, dégraissage, ponçage des anciens fonds brillants, époussetage soigné, le cas échéant élimination complète des anciennes peintures.
- Si nécessaire, à l'extérieur, assainissement préalable fongicide et algicide avec le **LIQUIDE 542** (consulter la fiche technique).

Applications

Matériel d'application

- Brosse.
- Pistolet : pression 190-210 bars, buse 15-17/1000°.
- Int. : rouleau polyamide texturé 12 mm.
- Ext. : rouleau polyamide texturé 18 mm.

Dilution

- Prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel

- A l'eau ou aux solvants si le produit a séché.

Précautions d'emploi

- Conditions climatiques d'application conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Température ambiante et température du subjectile comprises entre + 5 °C et + 35 °C. Humidité relative ambiante inférieure à 80 %. Ne pas appliquer en atmosphère susceptible de donner lieu à des condensations, ni sur des subjectiles surchauffés, ni non plus de façon générale, dans des conditions activant anormalement le séchage (vent, soleil, etc.).

- Une protection renforcée contre le développement de micro-organismes peut toutefois être nécessaire dans les ambiances très propices au développement des algues et lichens.
- Il est déconseillé d'utiliser des teintes foncées dont le coefficient d'absorption solaire est supérieur à 0,7 (Y < 35%) sur des surfaces exposées au soleil.

Caractéristiques réglementaires

Classification AFNOR

- NFT 36005 : Famille I - Classe 7b2
- XP T 34-722 : D2
- NF EN 1062-1 : E3 - V2 - W3 - A0

Hygiène et sécurité

- Produit en phase aqueuse.
- La fiche de données de sécurité peut vous être fournie sur simple demande à votre revendeur.

PPG Gabon

Zone Industrielle d'Owendo
BP 4017 Libreville – Gabon

Tél. : +241 (0)1 70 02 34 - Fax : +241 (0)1 70 02 44